

[参考資料]

呼吸性シート 「モイスレガート」 性能比較資料

※実験用密封ケース使用

	①モイスレガート	②B型シリカゲル	③空調設備なし室内	天候
0	76%	76%	76%	雨
2時間	57%	50%	75%	雨
4時間	53%	31%	77%	雨
6時間	54%	30%	71%	曇り
12時間	55%	31%	67%	曇り
20時間	55%	31%	70%	曇り
30時間	49%	30%	51%	晴
48時間	54%	31%	61%	曇り
60時間	55%	31%	51%	晴
72時間	53%	31%	45%	晴

①呼吸性シート「モイスレガート」 (高分子ポリマー)

②調湿剤「楽器用シリカゲル」(B型シリカゲル)

③空調設備なし 風通しなし 窓側室内

